

ASLAN C 60, C 61

Die selbstklebenden Tafelfolien

Erhältlich in den Farben grün und schwarz sind selbstklebende Tafelfolien ideal für täglich wechselnde Beschriftungen, beispielsweise Tagesmenüs in Bars und Restaurants. Vom Büro bis zum Kinderzimmer machen sie jede glatte Oberfläche mit Kreide beschreibbar. Beschriftungen lassen sich einfach abwaschen.

ASLAN empfiehlt die Benutzung von handelsüblichen Kreiden. Nicht geeignet sind lösungsmittelhaltige Flüssig-Kreidestifte, denn sie können Geisterschriften hinterlassen.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung: +49 (0) 22 04.7 08-80

MATERIALAUFBAU

Folie: PVC

Foliendicke: ~ 160 µm

Klebstoff: Polyacrylatklebstoff Klebstoffmenge: ~ 25 g/m²

Abdeckung: Silikonpapier Flächengewicht: ~ 65 g/m²

EIGENSCHAFTEN

Klebkraft (ASTMD-903): sofort: ~ 7 N/25 mm

nach 1 Woche: ~ 12,5 N/25 mm

Dimensionsstabilität: verklebt auf Acrylglas

nach 2 Stunden bei 70 °C geringfügiger Längsschrumpf

Temperaturbereich: während des Verklebens: ab 15°C

verklebt: -30 °C bis +80 °C

Brennbarkeit: Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.

Mindesthaltbarkeit: 2 Jahre im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima.

1 von 2



ASLAN C 60, C 61

VERARBEITUNG

Bedruckbarkeit: Das Material kann mit PVC-Siebdruckfarben bedruckt werden.

(Bei unzureichender Trocknung der Druckfarben wird die Folie durchweicht und der

Klebstoff negativ beeinflusst.)

Verklebung: Die Folie ist trocken oder feucht verklebbar. Eine evtl. Weißfärbung des Klebers bei

Feuchtverklebung verliert sich je nach Witterung innerhalb weniger Tage.

Zur Feuchtverklebung empfehlen wir das Transferliquid ASLAN TL 10.

Zum Verkleben von Schriften usw. empfehlen wir eines unserer ASLAN Application Tapes

bzw. ASLAN TMO.

Lagerfähigkeit: Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der

Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen

empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 03/2012

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 5165 • 51486 Overath • Oberauel 2 • 51491 Overath **fon** +49 (0) 2204.708-80 • **fax** +49 (0) 2204.708-50 • **e-mail** info@ASLAN-schwarz.com

www.ASLAN-schwarz.com

2 von 2